

СТЕПЕНЬ ЧЕРНОТЫ

	Температура °С	Степень черноты ε
Алюминий шлифованный	225	0,03
Алюминий шероховатый	26	0,055
Алюминий оксидированный	200	0,11
Асбест	24	0,93
Бумага матовая серая	20	0,92
Вода	0	0,95
Вольфрамовая нить	3300	0,39
Гипс	20	0,906
Дуб строганный	20	0,906
Дуб необработанный	20	0,92
Железо литое, сырец	925	0,87
Железо оксидированное гладкое	125	0,78
Железо шлифованное	425	0,242
Золото полированное	225	0,018
Кварц плавленный шероховатый	20	0,932
Кирпич керамический	20	0,93
Кирпич огнестойкий	20	0,8
Кирпич шамотный глазурованный	1100	0,75
Кирпичная кладка	20	0,93
Краска алюминиевая	10	0,27
Краска масляная	100	0,78
Лак белый	40	0,8
Лак черный блестящий	25	0,875
Лак черный матовый	40	0,8
Медь электролитическая шлифованная	80	0,018
Медь пришабренная до блеска	22	0,072
Медь оксидированная	200	0,57
Медь расплавленная	1075	0,16
Молибден нить	725	0,096
Мрамор серый шлифованный	22	0,931
Никель оксидированный	200	0,37
Никель шлифованный	225	0,07
Нихром	125	0,64
Пергамин	20	0,8
Песок	20	0,76
Платина нить	25	0,036
Платина чистая	225	0,054
Резина гладкая	23	0,945
Резина мягкая шероховатая	24	0,859
Ртуть чистая	0	0,09
Рубероид	21	0,91
Сажа	95	0,952
Свинец чистый	125	0,057
Свинец серый оксидированный	25	0,281
Свинец оксидированный	200	0,63
Серебро шлифованное	225	0,0198

Сталь белая эмалированная	19	0,897
Сталь листовая шлифованная	940	0,52
Сталь листовая полированная	25	0,82
Сталь облуженая	25	0,043
Сталь оксидированная	40	0,94
Сталь оцинкованная полированная	28	0,228
Сталь оцинкованная оксидированная	24	0,276
Стекло гладкое	22	0,937
Уголь	125	0,81
Фарфор эмалированный	22	0,924
Цинк оксидированный	400	0,11
Цинк шлифованный	225	0,045
Чугун выплавной	1300	0,29
Чугун обработанный	830	0,6
Чугун полированный	245	0,028
Шеллак черный матовый	75	0,91
Шеллак черный блестящий	21	0,821
Штукатурка известковая	10	0,91