

Таблица Коэффициенты трения покоя и трения скольжения μ_0 и μ (приближенные значения)

	Трение покоя μ_0	Трение скольжения μ		
		сухое	со смазкой	С водяной смазкой
Сталь/сталь	0,15	0,1	0,01	
Металл/дерево	0,5...0,6	0,4...0,5	0,03...0,08	0,25
Дерево/дерево	0,65	0,3	0,1	
Кожа/серый чугун	0,56	0,28	0,12	0,28
Кожа/дерево	0,47	0,27		
Сталь/лед				0,014
Автомобильная шина/мостовая	0,55	0,5		0,2
Автомобильная шина/асфальт	0,55	0,3	0,15	